

# Keraamisissa laatoissa käytetään SFS-EN1441 standardin mukaista laatujaottelua

## Keraamisten laattojen tuoteominaisuudet vedenimukyvyn perusteelle (% kuivapainosta)

- EN 14411 Bla GL** Kuivapuristettu lasitettu laatta, joka soveltuu ominaisuuksiensa puolesta ulkokäyttöön pysty- tai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky saa olla enintään 0,5 %.
- EN 14411 Bla UGL** Kuivapuristettu lasittamaton laatta, joka soveltuu ominaisuuksiensa puolesta ulkokäyttöön pysty- tai vaakatasoon asennettuna. Vedenimukyky saa olla enintään 0,5 %.
- EN 14411 Blb GL** Kuivapuristettu lasitettu laatta, joka soveltuu ominaisuuksiensa puolesta ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky saa olla yli 0,5 % mutta alle 3 %.
- EN 14411 Blb UGL** Kuivapuristettu lasittamaton laatta, joka soveltuu ominaisuuksiensa puolesta ulkokäyttöön pystytasoon asennettuna. Vedenimukyky saa olla yli 0,5 % mutta alle 3 %.
- EN 14411 BIIa GL** Kuivapuristettu lasitettu laatta, joka soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön. Vedenimukyky yli 3 % mutta alle 6 %.
- EN 14411 BIIb GL** Kuivapuristettu lasitettu laatta, joka soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön. Vedenimukyky saa olla yli 6 % mutta alle 10 %.
- EN 14411 BIII GL** Kuivapuristettu lasitettu seinälaatta. Tuote soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan sisäkäyttöön. Vedenimukyky yli 10 %.

Mikäli laatan vedenimukyky on yli 20 %, se tulee erikseen ilmoittaa.

*Palvelua, Osaamista, Valikoimaa*



**Paras**

**Sisustuskauppa**

*www.rtv.fi*