

**TUOTETYYPPI**

Ulkokäyttöön tarkoitettu liuoteohenteinen imeytyvä, kuivuva öljy. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 741 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 89.4).

**KÄYTTÖ**

Käytetään uuden, painekyllästetyn tai lämpökäsitellyn puun sekä ennestään puuöljyllä tai tunkeutuvalla puunsuojalla käsitellyn puun sekä myös jalopuun ja ns. kovapuun pintakäsittelyyn. Tyypillisiä kohteita ovat puutarhakalusteet, terassit, laiturit, aidat, ritilät ja ovet. Suojaa haristumiselta, halkeilulta ja likaantumiselta.

Huoltokäsittely tarvittaessa. Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat saattavat vaatia käsittelyä vuosittain. Sävytetty tuote kestää säärasituksessa paremmin kuin väritön. Suosittelemme tuotteen käyttöä sävytettyinä.

Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiin.

**TEKNISEET TIEDOT****Kuiva-ainepitoisuus**

N. 30 tilavuus-%

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)**

Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

**Käytännön riittoisuus**

Sahalauta  
Höylälauta

5 - 8 m<sup>2</sup>/l  
8 - 10 m<sup>2</sup>/l

**Tiheys**

n. 0,85 g/ml

**Kuivumisaika, +23°C**

- kosketuskuiva  
- kuiva

8 tunnin kuluttua  
1 vuorokauden kuluttua

**Ohenne, välineiden pesu**

Käytetään ohentamattomana. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lakkabensiinillä.

**Kiilto**

Imeytyy puuhun eikä tavallisesti muodosta näkyvää kalvoa.

**Värisävyt**

Väritön ja ruskea.

**Säänkestävyys**

Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoilla suositellaan uusintakäsittelyä joka vuosi.

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.  
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

**Käännä**

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Tarvittaessa käytetään maalarinpesuliuosta ja homeisille pinnoille homepesuliuosta. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

**Käsittely**

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti.

Purkin sisältö sekoitetaan hyvin ennen levitystä. VÄRI-KALLEN PUUÖLJY levitetään siveltimellä, sienellä tai ruiskulla. Myös upotus on mahdollista. Käsittely uusitaan puun laadusta riippuen kunnes pinta ei enää ime. Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois noin 30 minuutin kuluttua levityksestä.

**Käsittelyolosuhteet**

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---