

ALTRO XPRESSLAY™

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Tuotekuvaus | <p>Altro XpressLay on patentoitu M1-luokiteltu ortoftalaattivapaa irtoasennettava muovimatto: joustava, liukastumisen estävä turvalattia kovan kulutuksen alueille. Matto kiinnitetään järjestelmään kuuluvalla erikoismattoteipillä. Altro XpressLay:n asentaminen on nopeaa ja vaivatonta, uusi lattia saadaan heti käyttöön ilman odotusaikoja ja liiman aiheuttamia mahdollisia hajuhaittoja. Liimattomuuden ansiosta matto voidaan tarvittaessa asentaa uudelleen toiseen käyttökohteeseen ja se on 100 % kierrätettävissä, koska käytetyn maton pohjaan ei jää liimaa eikä tasoitteita.</p> <p>Liimattoman asennuksen ja maton pohjarakenteen ansiosta lattiarakenne jää hengittäväksi ja se mahdollistaa rakennekosteuden turvallisen kuivumisen. Tämä ominaisuus poistaa kosteiden alustojen aiheuttamat sisäilmaongelmariskit. Tuote voidaan tarvittaessa asentaa myös useimpien olemassa olevien lattiapäällysteiden päälle (joustamaton ja tasainen alusta).</p> <p>Monipuolisessa mallistossa on neljä kuosia: perinteinen turvalattiakuosi kimalluksella, hiutaleilla ja ilman, sekä heijastamattomat kuosit hiutaleilla ja ilman – yhteensä 30 kuosia.</p> | |
| Käyttöalueet | Tuotteen tyyppisiä käyttökohteita ovat mm. sisäntuloaulat, yhdyskäytävät, koulujen teknisen työn tilat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen tulee olla kovaa kulutusta kestävä ja liukastumista estävä. | |
| Tukirakenne | Venymätön runkorakenne | |
| Värit | 30 väriä | |
| Lattiapäällysteen tyyppi | EN 13845 | Turvalattia |
| Vesitiiviys | EN 13553 | Vesitiivis |
| Käyttöluokka | EN 685 | 34 & 43 |
| Liukuesteluokka | DIN 51130 EN 13893 EN 13845 TRRL | R10 DS Esf ≥ 36 |
| Paksuus | EN 428 | 2,2 mm |
| Kulutuserroksen paksuus | EN 429 | 0,8 mm |
| Joustavuus | EN 435 | Joustava, ei vaurioita |
| Paino | EN 430 | 2,6 kg / m ² |
| Rullan mitat | EN 426 | 2 m x 20 m = 40 m ² |
| Valonkestävyys | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
| Askeläänenvaimennus | ISO 140-8 | 9 dB |
| Kulutuskestävyys | EN 13845 | ≤ 10 % häviämä yli 50 000 kierrosta |
| Jäänöspainuma | EN 433 | ≤ 0,10 mm |
| Paloluokka | EN 13501-1 | Luokka Bfl s1 |
| Kemikaalinkestävyys | EN 423 | Hyvä* |
| Tuolinpyöränkestävyys | EN 425 | Hyväksytty |
| Soveltuvuus lattiaämmityksen kanssa | EN 12667 | Soveltuu |
| Resistanssi | EN 1815 | ≤ 2 kV Antistaattinen |
| Emissiot | M1 ja EN 15052 / 01350 | Täyttää vaatimukset |
| Ortoftalaattivapaa | Kasvipohjainen pehmitinaine** | Kyllä |

*Pyydä tarvittaessa lisätietoja

**Uusiutuvista raaka-aineista - maissin ruoaksi kelpaamattomista osista

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, info@rtv.fi