






















Altro Xpresslay™

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Altro Xpresslay on M1-luokiteltu irtoasennettava turvalattia, joka on suunniteltu erityisesti kovan kulutuksen alueille. Matto kiinnitetään erikoismattoteipillä, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja vaivatonta ilman odotusaikoja. Liimattomuuden ansiosta matto on 100 % kierrätettävissä, koska sen pohjaan ei jää liimoja eikä tasoitteita. Liimattoman asennuksen ja maton pohjarakenteen ansiosta lattiarakenne säilyy hengittävänä mahdollistaen aluslattian turvallisen kuivumisen. Tuote voidaan tarvittaessa asentaa myös useimpien olemassa olevien lattiapäällysteiden päälle, kunhan alusta on joustamaton ja tasainen.
Käyttöalueet	Tuotteen tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. sisäntuloaulat, yhdyskäytävät, koulujen teknisen työn tilat ym. tilat, joiden lattiapäällysteen tulee olla kovaa kulutusta kestävä ja liukastumista estävä.

Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845		Turvalattia
Käyttöluokka	EN ISO 10874		34, 43
Rullan mitat	EN ISO 24341		2m x 20m = 40m ²
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		2,2 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340		0,8 mm
Paino	EN ISO 23997		2,6 kg/m ²
Kulutuskestävyys	EN 13845 Osa D		≤ 10 % / 50 000 kierrosta
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,40 %
Joustavuus	EN ISO 24344		Hyväksytty
Liukuestoluokka	EN 16165 EN 13893 PTV, TRRL, EN 13845		R10 ≥ 0,30/DS ≥ 36, ESf
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987		Hyvä
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Paloluokka	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1		≥ 8 kW/m ² Hyväksytty B _n -s1
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918		Hyväksytty, tyyppi W
Asketäänenvaimennus	EN ISO 140-8		n. 7 dB
Lattialämmitys	EN 12524		Soveltuu
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV antistaattinen
VOC emissioluokitus	CDPH 1350 / Floorscore		Hyväksytty
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
Ftalaattivapaa			Kyllä - Altro tuotteiden valmistamisessa käytetään ortofoalaattivapaita pehmitinaineita

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421



