

# Amtico Marine

## Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu laivahyväksytty M1-luokitettu kerroksellinen vinyylilaatta. Amtico Marine tuotteet ovat teknisesti edistyksellisiä designlattioita ja ne soveltuvat kovaan kulutukseen.
Käyttöalueet	Tuote soveltuu ravintoloihin, myymälöihin, käytäville, oleskelutiloihin ja hytteihin, joissa lattiapäällysteen täytyy olla IMO hyväksytty.

Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
Käyttöluokka	EN ISO 10874		33, 42
Valmistusstandardi	EN ISO 10582		Hyväksytty
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		2,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340		0,55 mm
Paino	EN ISO 23997		2,850 g/m <sup>2</sup>
Kulutuskestävyys	EN ISO 10582		Luokka 1
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Mittapysyvyys / Käpristyminen	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130 BS 7967 pt 2		Class DS R10 PTV ≤ 36 Märkä* *(paitsi Natural Wood Emboss)
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987		Erinomainen
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Paloluokka	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Syttymisherkkyys / Savupäästöt	IMO MSC FTP Koodi 2010 (Osat 2 & 5)		Hyväksytty
Syttymisherkkyys / Savupäästöt	MSN 1874 M+F Oikaisu 6		8512/2023
Palamislämpö	EN ISO 1716		14 MJ/kg
Tuolinpyöränkestävyys	EN ISO 4918		Hyväksytty
Lämpöresistanssi	EN ISO 12664		0,012 m <sup>2</sup> K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa)
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV
Emissioluokitus	IAC Gold		Sertifikaatti IACG-352-01-10-2022
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
Ftalaattivapaa			Kyllä - Amtico Marine tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä.
Pintakäsittely			Quantum Guard Elite Uretaani -päällyste
Antimikrobinen käsittely (Anti-bacterial)	ISO 22196:2011	Amtico Marine valmistetaan sisältäen Addmaster:n <sup>®</sup> antimikrobista lisäainetta - Testattu MRSA ja E. Coli bakteereja vastaan.	> 99,9 % vaikutus 24h jälkeen. (verrattuna ei-käsiteltyyn tuotteeseen)
Antimikrobinen käsittely (Anti-viral)	ISO 21702:2019	Amtico Marine valmistetaan sisältäen Addmaster:n <sup>®</sup> antimikrobista lisäainetta - Testattu SARS-CoV-2 virusta vastaan. (virus, joka aiheuttaa Covid-19)	> 85,5 % vaikutus 24h jälkeen. (verrattuna ei-käsiteltyyn tuotteeseen) > 99,9 % vaikutus 24h jälkeen. (ensimmäisen rokotuksen jälkeen)

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

[www.rtv.fi](http://www.rtv.fi)

[info@rtv.fi](mailto:info@rtv.fi)

P. 019 7421

