



## COBALT SDN TEKSTIILILAATAT

Tuotekuvaus			Läpivärjätystä polyamidilangasta valmistettu tuftattu tekstiililaatta kovaan kulutukseen. UV-säteilyn kestävä lanka ja toimistotuolin kestävä rakenne tekevät tuotteesta pitkäikäisen.
Käyttöalueet			Toimistot, luokkahuoneet, neuvotteluhuoneet, myymälät, ravintolat, koulut, pankit, lentoasemat ym. tilat, joiden tekstiililattian halutaan olevan äärimmäisen kestävä ja helppohoitoinen.
Neulatiheys			1/10"
Pinnan tyyppi			Umpisilmukka
Nukan materiaali			100% polyamidi 6
Värjäystapa			Läpivärjätty
Maton runko			Polyesteri fleece
Laatan pohja			GREENBASE modifioitu bitumitausta
Nukan paino	ISO 8542	g/m2	550 (+/-)
Kokonaispaino	ISO 8543	g/m2	4 300 (+/-)
Nukan korkeus	ISO 1766	mm	3,0 (+/-)
Kokonaispaksuus	ISO 1765	mm	6,0 (+/-)
Tuftausiheys	ISO 1763	/m2	164 000 (+/-)
Laatan koko		cm	50 x 50
Pakkaus			20 kpl/laatikko 5 m2
Käyttöluokka	EN 1307		33 Julkiset tilat, kova kulutus
Mukavuusluokitus	EN 1307		LC 2
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985		r = 2.5 A (intensiivinen)
Mittapysyvyys	EN 986		≤ 0,2%
Paloluokitus	EN 13501-1		Bfl-S1 Irtoasennettava
Pysyvästi antistaattinen	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistanssi	ISO 10965	Ω	≤ 10 <sup>9</sup>
Lämpövastus	ISO 8302	m2/K/W	0,070
Äänenvaimennus	ISO 354	α <sub>w</sub>	0,15
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL <sub>w</sub>	24 dB
	ISO 10140	ΔL	39 dB (1000 Hz)
Värin kesto - valo	ISO 105 B02		≥ 8
Värin kesto - hankaus	ISO 105 X12		4-5 märkä/kuiva
Vedenkestävyys	ISO 105 E01		5 Väri/värjäytyminen
Emissioluokka			M1, DIBt



<p>22 EN 14041 DOP 000423T-001</p>	
<p>EN 1307 for use as floorcovering in buildings (EN 14041) according to the manufacturer's specification</p>	



### ASENNUSOHJEET JA HOITO-OHJEET

Saatavilla [www.rtv.fi](http://www.rtv.fi)



SAATAVANA MYÖS ERIKOISKOOT KS. ALLA - MINIMITILAUS 100m

25x100 | 50x100 | 100x100 cm



KOKOLATTIAMATTO

Saatavana myös 4m leveänä mattona