

Pro Stone	EN	Standardin		
14411 Bla - UGL	Testin tyyppi	Mittayksikkö	vaatimus	Mitattu arvo
Tekniset ominaisuudet				
Vedenimukyky	EN ISO 10545-3	(%)	alle 0,5%	0,06 %
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	(N)	min 1300	2870 N
Murtolujuus (pistekuorma)	EN ISO 10545-4	(N/mm ²)	min 35	53
Hankauksenkesto	EN ISO 10545-6	(mm ³)	max 175	155
Lämpöiskun kestävyys	EN ISO 10545-9			hyväksytty
Pakkasenkestävyys	EN ISO 10545-12		min 100	120
Kemikaalinkestävyys				
Koti- ja uima-allaskemikaalit	EN ISO 10545-13		min UB	UA
Happo- ja emästesti	EN ISO 10545-13			ULA
Tahrankesto	EN ISO 10545-14		min luokka 3	hyväksytty
Kitkaominaisuudet				
Kitka kengällä R9-R13	DIN 51130			R10
Kitka paljasjalka A-B-C	DIN 51097			C
Kitkakerroin	B.C.R.A.		μ ≥ 0,40	μ ≥ 0,40