

# Polyflor Camaro PUR

## Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyflor Camaro PUR on kotikäyttöön ja kevyeen julkiseen käyttöön suunniteltu designlattia. Kivi- ja puukuosittu lukuisilla koko- ja ladontavaihtoehdoilla tarjoavat paljon mahdollisuuksia löytää tilaan haluttu tunnelma.
Käyttöalueet	Kodin tilat, kevyelle rasitukselle alttiit julkiset tilat. Konttorituolien kanssa suositellaan mattosuojien käyttöä.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Designlattia
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Kulutuserroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	0,30 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	3600 g/m <sup>2</sup>
Pinta		PUR
Lankkujen koot / pakkauskoko	76,2mm x 228,6mm 76,2mm x 457,2mm 101,6mm x 914,4mm 152,4mm x 914,4mm 152,4mm x 1219,2mm 184,2mm x 1219,2mm	192 = 3,34 m <sup>2</sup> 96 = 3,34 m <sup>2</sup> 36 = 3,34 m <sup>2</sup> 24 = 3,34 m <sup>2</sup> 18 = 3,34 m <sup>2</sup> 15 = 3,37 m <sup>2</sup>
Laattojen koot / pakkauskoko	304,8mm x 304,8mm 304,8mm x 609,6mm	36 = 3,34 m <sup>2</sup> 18 = 3,34 m <sup>2</sup>
Käyttöluokitus	ISO 10874 (EN 685)	23, 31
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R10
Sideainepitoisuus	ISO 10582	Tyyppi 1
Kulutuskestävyys	EN 649	Luokka T
Paloluokka	EN 13501-1 ASTM E662 ASTM E648 CAN/ULC S102,2	B <sub>fl</sub> -s1 < 450 hyväksytty Luokka 1 FSV < 300; SDV < 500
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,05 mm
Tuolinyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Mittapysyvyys	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,10 %
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Kemikaalikestävyys	ISO 26987	Hyvä
Lattialämmitys		soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C
Huonekalujen jalkojen kestävyys	ISO 16581 (EN 424)	Hyväksytty
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	2dB
Emissioluokitus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioluokitus	M1	Hyväksytty
Emissioluokitus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

[www.rtv.fi](http://www.rtv.fi)

[info@rtv.fi](mailto:info@rtv.fi)

P. 019 7421

