

CREOM – kosteus- ja emässulku

Käsittely- ja asennusohje

Kuljetus ja varastointiohje

Tuote tulee varastoida ja kuljettaa lämpimässä. Varastointi tulee olla tasalämpöisessä paikassa, joka on suoralta auringonvalolta suojassa. Tuote säilyy avaamattomana hyvin, mutta koska aine reagoi hapen kanssa, se pilaantuu avatussa ja vahaassa astiassa nopeasti. Pilaantuneen aineen tunnistaa hajusta. Creom ei haise millekään tai haju tuntuu neutraalille. Jos tuotteessa voimakas haju, se on pilalla.

Käyttöaika avatulle tuotteelle n. 2 kk. Avatun tuotteen säilymistä voi parantaa esim. siten, että kaataa sen pienempiin astioihin (esim. litran muovipulloihin), jotka suljetaan tiiviisti astian tai pullon ollessa mahdollisimman täysi. Yli jäänyt aine hävitetään.

Creom ei ole ympäristölle tai käyttäjälleen vaarallinen. Sen kanssa ei tarvitse silmä- tai hengityssuojaimia tai muita erityisiä suojarusteita. Kts. käyttöturvatiedote.

Asennusohje

Teetä käsiteltävästä alueesta kosteusmittaus virallisella ja yleisesti hyväksytyllä kosteusmittauksia tekevällä yrityksellä. Lattian suhteellinen kosteus ei saa nousta millään alueella yli 98 % RH.

Asennuslämpötila:

Lämpötilan tulee olla asennettaessa aina mahdollisimman lähellä tilan tulevaa käyttölämpötilaa, eli samaa lämpötilaa jossa itse päällyste asennetaan. Jos kyseessä on tila jonka lämpötila vaihtelee esim. vuodenaikojen perusteella, niin asennus (ja mittaus) aina korkeimman lämpötilan mukaisesti.

Alustavat toimenpiteet:

Puhdista pinta maalista ja liimasta. Varmista että lattiassa ei ole öljyä, rasvaa, silikonia tai muita vastaavia aineita jotka voivat vaikuttaa Creomin imeytymiseen. Avaa ja korjaa halkeamat, rapautumat poistetaan ja korjataan. Tarvittaessa pinta pestään, hiotaan, jyrsitään tai sinkopuhalletaan. Imuroi pinta irtoliasta ja vedestä.

Koeasennus:

Tee imeytyskoe pienelle alalle. Tutki että aine imeytyy betoniin, eikä jää helmeilemään lattian pinnalle. Mikäli betonin pinta on erittäin kuiva (eikä tästä syystä ime ainetta sisäänsä), pintaa voi kostuttaa hieman sumuttamalla siihen vettä, ennen Creomin asennusta. Pinnan tulee olla vesisumutuksen jälkeen tumma, mutta siinä ei saa (vesi) kiillellä. Jos pinta on heti sumutuksen jälkeen kiiltävä, vähennä vettä. Vesisumutuksen jälkeen tulee odottaa n. tunti ennen Creomin asennusta, jotta betonin pinta on muuttunut tumman harmaasta vaaleanharmaaksi. Nyt Creomin pitäisi imeytyä alustaan helmeilemättä. Mikäli Creomin imeytyminen vaikuttaa epävarmalta, ota lattiasta pieni koepala, ja tarkista että Creom on imeytynyt betoniin. Creom näkyy tummana alueena betonin leikkauspinnalla.

Asennus:

Koeasennuksen jälkeen Creomia voi asentaa koko alueelle. Creom voidaan levittää kumilastalla, telalla tai ruiskuttamalla. Creomia levitetään kaksi kerrosta. Ensimmäisellä kerralla Creomia levitetään runsaasti, eli annetaan imeytyä niin paljon kuin betoni ainetta imee. Toinen käsittelykerta suoritetaan pinnan ollessa täysin kuiva, käytännössä 20 asteen lämpötilassa vähintään n. 6-8 h. Toisella käsittelykerralla ainetta levitetään vähemmän, eikä betoniin pitäisi tässä vaiheessa kovin paljon enää imeytyäkään (Huom. ei vesisumutusta ennen toista käsittelykertaa!). Toisen asennuskerran jälkeen lattia on valmis päällystystyön tai maalaustyön aloittamiselle 24 h kuluttua (+ 20 C) viimeisestä levityksestä. Betonin pinta ei tarvitse enää erillistä primerointia tasoitusta varten, mutta haluttaessa sellainen voidaan kuitenkin Creom-pinnalle tehdä.

Tiloihin, joissa Creom-käsitelty jää viimeiseksi pinnaksi ilman päällystettä, ei saa päästää runsaasti vettä tai painepesuripesua kuin aikaisintaan viikon päästä viimeisestä käsittelystä.

Tuotteen hävittäminen

Pyri käyttämään tuote siten, että vahaata astiaa ei jäisi. Huuhtelee tyhjä astia, ja vie se muovin kierrätykseen. Jos Creomia jää yli tai se on pilaantunut, vie se alueesi jäteaseman kemikaalien vastaanottopisteeseen.

Creom-takuu:

Tuotteen takuu on voimassa 10 vuotta asennuksesta, edellyttäen että asennus on tehty voimassaolevien asennusohjeiden mukaan ja takuulomakkeet on lähetetty täytettynä maahantuojalle.

Takuusta vastaa valmistajan vakuutusyhtiö (IF). Täytä takuulomake liitteineen osoitteessa:
<https://www.rtv.fi/creom-takuu>

Lisätietoja tuotteesta ja sen asennuksesta saat Creomin maahantuojalta:

RTV-Yhtymä Oy
Mattilantie 1,
11710 RIIHIMÄKI
Puhelin: 019 7421