

# TUOTEESELOSTE

1 (2)

30.5.2012

(entinen pvm. 25.6.2009)

## FASAD AKVA

**TYYPPI** Öljypitoinen akrylaattimaali. Maalaustarvikeryhmä 35 (RT-luokitus MaalausRYL 2001). Maalaustarvikeryhmä 461 (RT-luokitus MaalausRYL 2012).

**SOVELTUVUUS** Puupintojen ulkomaalaukseen.

**KÄYTTÖKOhteet** Ulkoseinät, vuorilaudat yms.

### TEKNISET TIEDOT

**Riittoisuus** Sahatulle puupinnalle 4-6 m<sup>2</sup>/l. Höylätylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle 7-9 m<sup>2</sup>/l.

**Kiinteäainetilavuus** n. 36 %.

**Tiheys** n. 1,2 kg/l, SFS 3635.

**Ohenne** Vesi.

**Työtapa** Sively, levitys maalausharjalla tai ruiskutus.  
Korkeapaineruiskutus  
-suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm.  
-ohennemäärä 0 - 10 til. %.

**Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %** Kosketuskuiva 1 tunti. Seuraava käsittely 2-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.

**Kiiltoryhmä** 5 (RT-luokitus), himmeä.

**Perusmaalit** A ja C.

**Säänkestävyys** Hyvä myös teollisuusilmastossa.

**Varastointi** Suojattava pakkaselta.

**Pakkaukset** 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

## KÄYTTÖOHJEET

### Esikäsittely

#### Uudismaalaus:

Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Fasad Pohjusteella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista ja eristä ne oksalakalla. Pohjamaalaa pinnat kertaalleen Fasad Akvalla tai Fasad pohjamaalilla. Maalaa pinnat 1-2 kertaa Fasad Akvalla.

#### Huoltomaalaus:

Poista aikaisemmin maalatusta puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat hypokloriitti liuoksella ja vedellä tai homeen poistoon tarkoitettulla aineella. Käsittele puupuhtaata pinnat Fasad Pohjusteella ja pohjamaalaa ne kertaalleen Fasad Akvalla tai Fasad pohjamaalilla.

Maalaa pinnat 1-2 kertaa Fasad Akvalla riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta.

### Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.

### Maalaus

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

### Työvälineiden puhdistus

Pese työvälineet vedellä.

## KÄYTTÖ-TURVALLISUUS



Sisältää: 2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia.

**Varoitus.** Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)). Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

## YMPÄRISTÖN-SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

## KULJETUS

VAK/ADR 9 III. Tätä tuotetta ei ole säännelty vaaralliseksi tuotteeksi kuljetettuna pakkauskoossa ≤ 5 l tai ≤ 5 kg, kun pakkaus täyttää kohtien 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja 4.1.1.4–4.1.1.8 yleiset ehdot.

rer/111000/akk240818/hsa300512/249-