

**MAALITYYPPI**

Ulkokäyttöön tarkoitettu helpposivelteinen, hyytelömäinen kuullote, joka imeytyy puupintaan eikä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden ja auringon valon vaikutuksia. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 491 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 81.1).

KÄYTTÖ

Uudet ja aikaisemmin kuultavalla puunsuoja-aineella käsitellyt puupinnat, esim. hirsipinnat, seinät, ovet, ikkunanpuitteet, laiturit ja aidat.

ERIKOISOMINAISUUDET

Ei sovi kalvoa muodostavien puunsuoja-aineiden päälle eikä kasvihuoneisiin, kasvilavoihin tai eläinsuojoihin, eikä sisäkäyttöön.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 18 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/f): 700 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 700 g/l.

Käytännön riittäisyys

Sahalauta 5 - 8 m²/l
Höylälauta ja hirsi 9 - 12 m²/l

Tiheys

n. 0,8 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

Uudelleenkäsiteltävissä seuraavana päivänä.

Välineiden pesu

Lakkabensiini

Kiilto

Ei määriteltävissä. Aine tunkeutuu puun huokosiin.

Värisävyt

Väritön ja kuultavat sävyt.

Säänkestävyys

Hyvä

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitely**

Käsiteltävästä pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly teräs- tai juuriharjalla tai teräskaapimella.

Homeiset pinnat pestään homepesuliuksella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.

Käsittely

FASAD CLASSIC sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Kuullote levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla.

Kuullote sivellään tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Päätypuu käsitellään erityisen huolellisesti. Ruiskua käytettäessä viimeistellään pinta siveltimellä.

Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi FASAD pohjusteella. Värittömän kuullotteen käyttöä yksistään ei suositella.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
