

**MAALITYYPPI**

FASAD POHJAMAALI on puuta suojaavia aineita sisältävä alkydipohjamaali ulkona olevien puu-, lastulevy yms. pintojen pohjamaalaukseen. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 233 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 14.1). Kiiltoryhmä 4.

KÄYTTÖ

Puuseinät, ulko-ovet yms. puupinnat ulkona, kun ne pintamaalataan dispersio- tai öljymaaleilla. Soveltuu myös teräksisten naulankantojen, helojen yms. pohjamaalaukseen.

Estää homesienten kasvua.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 60 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 300 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 300 g/l.

Käytännön riittoisuus

8 - 10 m²/l

Tiheys

n. 1,4 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH**- kosketuskuiva**

6 h kuluttua

- päällemaalattavissa

1 vrk kuluttua

2 vrk kuluttua (+15°C)

3 vrk kuluttua (+5°C)

Maalattaessa FASAD POHJAMAALILLA maalattujen pintojen päälle dispersiomaaleja maalaustyö tehdään näiden maalien ohjeiden mukaan.

Ohenne, välineiden pesu

Lakkabensiini

Kiilto

Puolihimmeä

Värisävyt

Valkoinen

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan irtoavasta puuaineksesta, liasta ja pölystä sekä käsitellään tarvittaessa homepesuliuksella tuoteselosteen mukaisesti. Oksakohdista poistetaan irtoava pihka ja ne käsitellään oksalakalla.

Aikaisemmin maalatuilta puupinnoilta poistetaan irtoava tai huonosti kiinni oleva maali, irtonainen puuaines ja epäpuhtaudet. Tämän jälkeen pinnat pestään RENSA Maalarinpesuliuksella tai tarvittaessa RENSA Homepesuliuksella. Huonokuntoiset puuosat vaihdetaan uusiin. Paljaat puupinnat pohjustetaan FASAD pohjusteella.

FASAD POHJAMAALI maalataan ainoastaan ylläolevan esikäsittelyohjeen mukaisesti käsitellyille paljaille puupinnoille, ei vanhan maalipinnan päälle.

Paljaat metallipinnat puhdistetaan irtoruosteesta, rasvasta ja liasta, teräsharjataan ja pohjamaalataan FASAD POHJAMAALILLA.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään siveltimellä, maalausharjalla, telalla tai ruiskulla.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.
Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
