

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen akrylaattipohjainen ulkomaali.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 461 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 35.1). Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

KÄYTTÖ

Uudet ja aikaisemmin dispersio- tai öljymaalilla maalatut pinnat, esim. puuseinät ja -aidat sekä galvanoidut syöksytorvet.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 38 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

Käytännön riittoisuus

Höylälauta
Sahalauta

8 m²/l

5 m²/l

Tiheys

n. 1,3 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- kosketuskuiva

1 h kuluttua

- päällemaalattavissa

2 h kuluttua

Kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Kiilto

Puolihimmeä

Värisävyt

Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

Säänkestävyys

Erittäin hyvä.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen ja pohjamaalaus****UUSI PUUPINTA:**

Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä.

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA Homepesuliuosta.

Käsittele FASAD POHJUSTEELLA ja pohjamaalaa FASAD POHJAMAALILLA.

AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA:

Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen ja heikosti kiinni oleva maali ja puukuidut. Maalin tartunta voi olla heikko, vaikka kalvo vaikuttaakin ehjältä. Pese maalipinnat EURODECOR MAALARINLIUOTTIMELLA, homeiset pinnat RENSA Homepesuliuksella ja huuhtelee pinnat hyvin. Paljaat puupinnat käsitellään kuten uusi puu.

Pintamaalaus

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntymisen.

Sekoita maali hyvin ja levitä siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 - 2 kertaan.

Jos maali levitetään ruiskulla, on pinta viimeisteltävä siveltimellä tartunnan varmistamiseksi.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

LISÄTIETOJA

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
