

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen, puolihimmeä dispersiomaali kuivien sisätilojen maalaukseen. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 313 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 32). Kiiltoryhmä 4.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.

KÄYTTÖ

Maali soveltuu uusien ja ennen maalattujen puu-, betoni-, rappaus-, tasoite-, lastulevy-, kuitulevy- ja muiden rakennuslevypintaisten sisäkattojen ja -seinien maalaukseen kun halutaan puolihimmeä, kestävä pinta. Ei oviin, ikkunoihin eikä kalusteisiin.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 38 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Käytännön riittäisyys

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Ennen maalattu pinta | 10 - 12 m ² /l |
| Tasoite ja puukuitulevy | 7 - 10 m ² /l |
| Betoni- ja rappauspinta | 4 - 7 m ² /l |

Tiheys

n. 1,3 g/ml

Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %

- pölykuiva

½ tunnin kuluttua

- päällemaalattavissa

2 tunnin kuluttua

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.

Kiilto

Puolihimmeä

Värisävyt

Perusmaalit 1 ja 3, jotka voidaan sävyttää sävytyspastoilla sisämaalivärikarttojen sävyihin.

Pesun- ja kulutuksenkesto

Maalipinnan mekaanisen kulutuksen kesto on hyvä. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 2. Vesirasituksen kesto on yli 2000 harjauskierrosta (MaalausRYL 2012, vesiohenteisten sisäseinä- ja kattomaalien testimenetelmät ja arviointi).

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Ennen maalatut pesua kestävä pinnat pestään maalattujen pintojen pesuun tarkoitettulla pesuliuksella ja huuhdotaan huolellisesti lämpimällä vedellä.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Liima- tai kalkkimaalilla maalatuista pinnoista on vanha maali poistettava kokonaan.
Pinnan epätasaisuudet silotetaan kevytsilotteella. Pinta hiotaan ja hiontapöly poistetaan.

Pohjamaalaus

Metallipinnat pohjamaalataan ruosteenestomaalilla.
Ruiskutasoitettut kattopinnat suosittelemme pohjustettaviksi liuteohenteisellä pohjamaalilla.
Läpilyöntien estämiseksi lautapintojen oksakohdat pohjamaalataan liuteohenteisellä pohjamaalilla.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Ohenna tarvittaessa vedellä.
Maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

Varastointi

Ei saa jäätää

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_706_Tuoteseloste.pdf