

**MAALITYYPPI**

Sävytettävä, täyshimmeä akrylaattimaali kuivien sisätilojen maalaukseen. Kestää puhdistusta.  
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 312 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 31). Kiiltoryhmä 6.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.

**KÄYTTÖ**

Soveltuu sisäseinien ja -kattojen maalaukseen esimerkiksi lasten-, makuu- ja olohuoneissa sekä muissa vastaavissa tiloissa.

EURODECOR Sisustusmaalilla voidaan maalata betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili- sekä rakennuslevypintoja. Lisäksi EURODECOR Sisustusmaali soveltuu vanhojen alkydi- ja dispersiomaalipintojen uudelleenmaalaukseen. Ei oviin, ikkunoihin eikä kalusteisiin.

**TEKNISET TIEDOT****Kuiva-ainepitoisuus**

N. 37 tilavuus-%

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)**

EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

**Käytännön riittoisuus**

Ennen maalattu pinta	7 - 10 m <sup>2</sup> /l
Tasoite ja puukuitulevy	6 - 8 m <sup>2</sup> /l
Betoni- ja rappauspinta	4 - 7 m <sup>2</sup> /l

**Tiheys**

n. 1,4 g/ml

**Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %**

- pölykuiva	1 tunnin kuluttua
- päällemaalattavissa	2 tunnin kuluttua

**Ohenne, välineiden pesu**

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

**Kiilto**

Täyshimmeä

**Värisävyt**

Kaksi perusmaalaa, joista sävyttämällä saadaan kaikki sisämaalikarttojen sävyt.

**Pesun- ja kulutuksenkesto**

Maalipinnan mekaanisen kulutuksen kesto on hyvä.  
SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 2.

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.  
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään ja huuhdotaan huolellisesti. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja pöly poistetaan.  
Pinnan epätasaisuudet silotetaan kevytsilotteella. Pinta hiotaan ja hiontapöly poistetaan.

**Maalaus**

Metallipinnat pohjustetaan ruosteenestopohjamaalilla.  
Muut uudet ja aikaisemmin maalatut pinnat maalataan suoraan EURODECOR Sisustusmaalilla.  
Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Ohennetaan tarvittaessa vedellä.  
Varaa yhtenäistä pintaa varten tarvittava määrä maalia samaan astiaan. Sekoita maali hyvin ja tarkista sävy.  
Maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1 - 2 kertaan.

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.  
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.  
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

**Varastointi**

EI SAA JÄÄTYÄ

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_1573\_Tuoteseloste.pdf