

Pro Matrix 14411 Bla - UGL	EN	Standardin	Mittayksikkö	vaatimus	Mitattu arvo
Testin tyyppi					
Tekniset ominaisuudet					
Vedenimukyky	EN ISO 10545-3		(%)	alle 0,5%	0,06 %
Murtolujuus	EN ISO 10545-4		(N)	min 1300	3200 N
Murtolujuus (pistekuorma)	EN ISO 10545-4		(N/mm ²)	min 35	53
Hankauksenkesto	EN ISO 10545-6		(mm ³)	max 175	145
Lämpöiskun kestävyys	EN ISO 10545-9				hyväksytty
Pakkasenkestävyys	EN ISO 10545-12			min 150	150
Kemikaalinkestävyys					
Koti- ja uima-allaskemikaalit	EN ISO 10545-13			min UB	UA
Happo- ja emästesti	EN ISO 10545-13				ULA
Tahrankesto	EN ISO 10545-14			min luokka 3	hyväksytty
Kitkaominaisuudet					
Kitka kengällä R9-R13	DIN 51130				R10
Kitka paljasjalka A-B-C	DIN 51097				A
Kitkakerroin	B.C.R.A.			μ ≥ 0,40	μ ≥ 0,40